



PURE NEOPRENE - CRK 20

Colour Couleur Farbe		Black Noir Schwarz
Cellular Structure Structure Cellulaire Zellstruktur		Closed Etanche Geschlossen
Density Masse volumique Spezifisches Gewicht	ASTM D 1056	140Kg/M3 (+/-20)
Compression Deflection Resistance compression Druckfestigkeit	25 % ASTM D 1056 50 % NFR 99-211	35 - 65 Kpa 80 - 160 Kpa
Compression set Déformation rémanente Druckverformungsrest	50 % 22 h 23° C	< 25 %
Water Absorption in weight (%) Absorption d'eau en poids (%) Wasseraufnahme		< 4 %
Flammability Flammabilité Flammbeständigkeit		FMVSS 302 - pass UL 94 HF 1 - Compliant
Temperature range - Constant, Continu, Bestand Température d'utilisation Nutzungstemperatur - Intermittent, Intermittent, Hachstwert		- 40°C to/à + 120°C + 120°C
Ozone resistance Resistance Ozone Ozonbeständigkeit	50 pphm 40°C 100 h	No cracks / Pas de fissure / Keine risse
Elongation Rupture Allongement à la rupture Zugfestigzeit		155%
Tensile strength Résistance à la rupture Bruchdehnung	Kg/CM ²	5,2
Resistance Résistance Bestandlgkeit Ozone - Ozone - Ozon	Air + UV - Air + UV - Luft + UV Oil - Huiles - Öl Acids - Acides - Säure	Good - Bon - Gut Good - Bon - Gut Good - Bon - Gut Good - Bon - Gut
Specification - Standards Spécifications - Normes Spezifikationen - Normen	ASTM D 1056 NF 99211	2 C2 3C 08 B4
Environment - Recycling Protection environnement - Recyclage Umweltschutz - Unschulung		Can be recycled Peut être recyclé können recycelt werden
Sizes Dimensions Ausdehnung		2000 mm X 1000 mm X 45 mm +/- 2 mm

Ces indications sont le reflet de nos connaissances. Les valeurs données doivent être considérées comme valeurs moyennes, Elles ne doivent pas engager notre responsabilité contractuelle. Il appartient au client de vérifier l'aptitude du produit pour l'application recherchée

** Valeurs types*

Dewilde SAS - 155 Rue de Roncq - 59200 Tourcoing

Tél : 00.33.3.20.03.30.40 - Fax : 00.33.3.20.03.30.50 - E-mail : dewilde-sa@wanadoo.fr