

## Neoprene - CR - CRK 20



Technical data sheet - Fiche Technique - Technische Unterlage



Colour Couleur Farbe		Black - Grey - Off White Noir - Gris - Beige Schwarz - Gray - Beige
Cellular Structure Structure Cellulaire Zellstruktur		Closed Etanche Geschlossen
Density Masse volumique Spezifisches Gewicht	ASTM D 1056	140 Kgs/M3 - +/- 20
Compression Deflection 25 % Resistance compression Druckfestigkeit 50 %	ASTM D 1056 NFR 99 211	35 - 65 Kpa 80 - 160 Kpa
Compression set Déformation rémanente Druckverformungsrest	72°C - 24 h - ISO 1856	27%
Flammability Flammabilité Flammbeständigkeit	General Railroad Administration ASTM C 1166	Pass - Passe
Smoke opacity Opacité des fumées Abgastrübung	ASTM E 662	Pass - Passe
Gas emission Emission de gaz Gasemission	BOEING BSS 7239	Pass - Passe
Flammability - Self extinguishing Flammabilité - Auto extinguable Flammbeständigkeit - Selbstverlöschend	FMVSS 302 UL 94 HF-1	Pass - Passe Compliant
Temperature range - Constant, Continu, Bestand Température d'utilisation Nutzungstemperatur - Intermittent, Intermittent, Hachstwert		- 40°C to/à +100°C 120° C
Ozone résistance Résistance ozonz - 50 pphm 40°C - 2 h Ozonbeständigkeit	KSM 6518:2006	No cracking Pas de fissure Keine rissbildung
Elongation Rupture Allongement à la rupture Zugfestigzeit	DIN 53571	155%
Tensile strength Résistance à la rupture Bruchdehnung	DIN 53571	5,2 Kg/cm <sup>2</sup>
Resistance Air + UV - Air + UV - Luft + UV Résistance Oil - Huiles - Öl Bestandlgkeit Acids - Acides - Säure Ozone - Ozon - Ozon		Good - Bon - Gut Good - Bon - Gut Good - Bon - Gut Good - Bon - Gut
Specification - Standards Spécifications - Normes Spezifikationnen - Normen		ASTM D 1056 2C2 AFNOR 99-211 3C 08 B4
Block size Dimension du bloc Ausdehnung	2 skins 2 peaux 2 haut	2000 mm X 1000 mm X 50 mm (+/- 3)

*Ces indications sont le reflet de nos connaissances. Les valeurs données doivent être considérées comme valeurs moyennes, Elles ne doivent pas engager notre responsabilité contractuelle. Il appartient au client de vérifier l'aptitude du produit pour l'application recherchée*

\* Valeurs types

Version 09/2012